

MOL Alubia AK 0EP**Консистентная смазка на основе алюминиевого комплекса****Преимущества продукта**

- Отличная прокачиваемость
- Отличная защита от износа
- Долгий срок эксплуатации
- Очень хорошая водостойкость
- Очень хорошая защита от коррозии

Применение

MOL Alubia AK 0EP - консистентная смазка, которая подходит для смазывания открытых и закрытых зубчатых передач, муфт и других трансмиссионных механизмов.

Благодаря высокой вязкости базового масла продукт может использоваться в подшипниках скольжения, где необходима жидкая смазка.

Смазка обладает отличной прокачиваемостью, таким образом, продукт может использоваться в центральных системах смазывания.

Продукт обладает хорошей водостойкостью.

Рабочий диапазон: от -25°C до +140°C

Спецификации и одобрения

Класс NLGI: NLGI 0

DIN 51502: KPON-25

ISO 6743-9: L-XBDHB 0

Описание продукта

MOL Alubia AK 0EP содержит высоко очищенные минеральные масла с отличными антиокислительными показателями и характеристиками испарения даже в условиях высоких температур, и комплексный алюминиевый загуститель.

Продукт содержит противоизносные, антиокислительные, противокоррозионные присадки и присадки от высоких давлений. Смазка MOL Alubia AK 0EP коричневого цвета, обладает очень мягкой консистенцией.

Характерные свойства

Метод тестирования	Характерные значения
Внешний вид	коричневый, однородный
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	380
Температура каплепадения [°C]	220
Пенетрация после 60 ходов поршня при 25 °C [0.1 мм]	370
Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания [Н]	2000
ОК нагрузка по Тимкену [кг]	18
Устойчивость к окислению при 100 часах /100 °C перепад давления	28

Консистентная смазка на основе алюминиевого комплекса

Испытание на коррозию с помощью медной пластинки 100 °С, 24 часа [класс]	1
Испытание на коррозионостойкость (EMCOR), с дистиллированной водой [класс]	0
Статическая водостойкость при 90 °С	1-90

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Материал не содержит токсичных материалов. При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте стандартным инструкциям по безопасности и охране труда в отношении продуктов на основе минеральных масел. Хранить в закрытых помещениях оригинальной таре, защищать от прямых солнечных лучей и влаги.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 24 месяца.

Опасность воспламенения: IV-ая степень.

Рекомендуемая температура хранения: не более 45°C.