

**MOL Alubia AK 2G****Алюминий-комплексная консистентная смазка****Преимущества продукта**

- защита от заклинивания
- хорошая водостойкость
- частичная электропроводность
- низкое трение

**Применение**

MOL Alubia AK 2G предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих при высоких нагрузках и используемых в промышленности, автомобильной и сельскохозяйственной техники. Благодаря содержанию твердой добавки графита смазка отлично защищает детали от риска заклинивания и обладает частичной электропроводностью. Благодаря хорошей механической стабильности, смазка обеспечивает надежное смазывание узлов в течение длительного времени.

Температурный диапазон применения: от -25°C до +120°C ( кратковременно до +120°C)

**Спецификации и одобрения**

Класс NLGI: 2  
DIN 51502: KF2K-25  
ISO 6743-9: L-ХССНВ 2

**Описание продукта**

MOL Alubia AK 2G – смазка с высокими эксплуатационными свойствами на основе алюминий-комплексного загустителя с содержанием графита. Преимущества смазки заключаются в использовании минеральных базовых масел с улучшенной окислительной стабильностью и низкой испаряемостью, а структура загустителя обеспечивает ее хорошую прокачиваемость.

Благодаря наличию в смазке графита, смазка обладает частичной электропроводностью и защищает от детали от заклинивания.

Смазка отличается хорошей стойкостью к воздействию холодной и горячей воды.

MOL Alubia AK 2G – черного цвета, обладает умеренно мягкой консистенцией и гладкой структурой.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	черная, гомогенная
Вязкость базового масла при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	150
Температура каплепадения [°C]	240
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм]	285
Окислительная стабильность при 100 ч /100°C, падение давления [кПа]	30
Коррозия при 70°C/ 5 ч (сталь)	проходит
Коррозия при 100°C/ 3 ч (сталь)	проходит
Коррозия при 70°C/ 5 ч (медь)	1
Коррозия при 100°C/ 3 ч (медь)	1
Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.]	5
Статическая водостойкость при 90°C [ класс]	1-90
Отделение масла [% (масс.)]	8

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Alubia AK 2G**

**Алюминий-комплексная консистентная смазка**

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды. Данный продукт необходимо хранить в сухом помещении, защищенном от попадания солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 24 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: макс. до +45°C